

Solvent houdende epoxy primer voor UREASPRAY op beton.

SAMENSTELLING

Solvent houdende epoxy primer voor UREASPRAY, bestaande uit 2 componenten.

EIGENSCHAPPEN

Zéér goede hechting op proper, droog en stofvrij beton. De ideale primer voor toepassing van UREASPRAY 400 op beton.

TOEPASSING

- Meng beide componenten intens.
- Breng de primer aan met een roller op propere en goed voorbereide beton.
- Wacht minstens 3 tot 6 uur, afhankelijk van de temperatuur, alvorens UREASPRAY 400 aan te brengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht component A	Rode vloeistof
Uitzicht component B	Gele vloeistof
Max. vochtigheid van het beton tijdens applicatie	5%
Pot-life (20°C)	30 à 45 minuten
Wachttijd coaten, afhankelijk van de temperature	min. 3-6 h, max. 24-48 h
Hechting op droge beton	> 3 N/mm ² (breuk in beton)
Hechting op natte beton	> 2 N/mm ² (NBN EN 1542)

VERBRUIK

± 250 g/m² afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

BELANGRIJKE OPMERKING

Dit product mag niet in aanraking komen met water.

VERPAKKING

Standaardverpakking:

- Set van 10kg (7 kg component A, 3 kg component B)

BEWARING

12 maanden in originele verpakking. Houd originele drums goed gesloten om verontreiniging door vocht te voorkomen. Bewaren op een schone en droge plaats tussen 10°C en 30°C.

VEILIGHEID

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Lees ook de informatie op het MSDS.