

Geurloze injectie op basis van siloxanen / silanen van muren, gevels, constructies in beton, baksteen, ... tegen opstijgend vocht.

TOEPASSING

Injectie onder druk tegen opstijgend vocht, via geboorde gaten.

SAMENSTELLING

Laagmoleculaire silaan-siloxaan verbinding, opgelost in organisch solvent, welke diep in het behandelde materiaal indringt. Zal met vocht in de muren reageren om een waterafstotend scherm te creëren en zo opstijgend vocht te stoppen. Geurloos.

APPLICATIEVOORSCHRIFTEN

Injectie tegen opstijgend vocht:

- Boor ongeveer 15 cm boven de grond elke 10 à 15 cm een gat langs waar nadien geïnjecteerd kan worden.
- Injecteer onder druk de SILOXINJECT d.m.v. een pomp in de boorgaten.
- SILOXINJECT zal zich in alle poriën verspreiden en zal er een waterafstotende film creëren, dat het opstijgend vocht stopt.

De manuele injectiepomp wordt geleverd met 3 meter slang. Wij adviseren packers met kegelnippen, diameter 8 of 12, met een lengte van 55 mm. Druk 5 bar.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gehalte actieve stof | 12% silaan/siloxaan mengsel |
| Soortelijk gewicht | ± 0,8 kg/l |
| Vlampunt | 39°C - 41°C |
| Kleur | Kleurloos |
| Geur | Geurloos |

EIGENSCHAPPEN

- Zeer dun vloeibaar, een hoog indringingsvermogen.
- Maakt een dampscherm tegen opstijgend vocht.

VERPAKKING

25 l, 200 l of 1000 l.

BEWARING

12 maanden (minimum).